



FICHA TÉCNICA

TS 3201 (Cores)

Polisten – Stain Impregnante Premium

Características:

Indicado para portas, portões, janelas, esquadrias, cercas, lambris, casas pré-fabricadas de madeira, móveis de madeira para jardins e madeiras decorativas em geral, fácil de aplicar, ação fungicida e inseticida, hidrorrepelente, realça os veios da madeira, fácil manutenção e com triplo filtro solar e durabilidade de até 3 anos.

Cor: Castanheira, Mogno Inglês, Cerejeira, Canela, Nogueira, Branco, Ipê, Imbuia

OBS. As cores podem apresentar variações em função do tipo de madeira e número de demãos aplicadas

Prazo de Armazenagem:

2 anos a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendações:

Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.

Preparação da madeira:

1ª Primeira Pintura: observar se é necessário aplicar massa em buracos ou fissuras na madeira. Utilize a massa (YL 1424-cores) com a cor próxima da madeira, aguarde tempo de secagem e promova o lixamento com lixas apropriadas, seguindo sempre os veios da madeira. Pode-se iniciar com uma lixa grana 180 depois 240 podendo chegar a grana 280 para deixar a superfície mais lisa. Em seguida limpe os resíduos e o pó do lixamento. Deixar limpa, seca e isenta de partículas soltas. Em madeiras que estejam impregnadas com produtos a base de óleo (ex. óleo de linhaça) remova-o com Thinner DN 4280, DN 4288 ou Remolack DD 491. Promova um lixamento adequado.

Repintura em madeiras com Polisten: Lixar levemente com lixas grana 240 ou 280, lavar com detergente neutro e deixar secar. Após aplicar novamente o Polisten em pelo menos 2 demãos.



FICHA TÉCNICA

Repintura em madeiras com outros acabamentos: remover completamente o acabamento com Remolack DD 491, lixar com lixas 180/220 e proceder com pintura nova.

OBS.

Em madeiras muito resinosas, a manutenção será necessária em menor tempo. As versões coloridas têm maior durabilidade e a cor final é obtida dependendo da cor do substrato em que o produto será aplicado e o número de demãos, bem como o tipo de aplicação. O Polisten Transparente, quando aplicado em madeiras claras, pode alterar a tonalidade de cor da madeira. Em tabeiras, portões e portas sempre aplicar o Polisten nas partes superior e inferior (topos) de modo a evitar a entrada de água, a qual causará degradação precoce do acabamento. O uso do Polisten em esquadrias de madeira na fase de construção evita a formação de manchas e acúmulo de pó. Ao final da obra a superfície deverá ser lixada e o produto reaplicado.

Em algumas espécies de madeira (por ex. jatobá e ipê) pode ocorrer migração da resina colorida da madeira ao contato com água (por ex. chuva), causando manchas coloridas na superfície. Com o passar do tempo e constantes repinturas este efeito será minimizado.

Madeiras Resinosas:

Como regra geral são madeiras que possuem grande concentração de resinas naturais, que influenciam diretamente na durabilidade do acabamento porque migram para a superfície, independentemente do acabamento aplicado, deixando-o sempre com um tom esverdeado ou avermelhado.

Exemplos de madeiras resinosas mais usadas:

Muito resinosas:

Ipê para decks de piscinas; Maçaranduba, para casas pré-fabricadas; Peroba, Itaúba e Jatobá usadas em batentes de portas e estruturas na construção civil e outras, Angico, Cabriúva Vermelha, Cumaru, Grábia, Tatajuba.

Resinosas :

Angelin, Peroba, Sucupira usadas em esquadrias de madeira, Pinus, entre outras espécies.

Pouco resinosas: Cedrinho, Cedro, Freijó, Mogno entre outras espécies.

Preparação do produto:

Produto pronto para uso – agite bem antes de usar e durante a aplicação



FICHA TÉCNICA

Aplicação:

Pincel ou Rolo: Para exterior aplique 3 demãos e interior 2 demãos. Retire o excesso com pano limpo, aguarde o tempo de secagem. Não é necessário lixar entre as demãos. Para aplicação a pincel faça pinceladas longas no sentido dos veios da madeira, para deixar a madeira com o mínimo possível de produto a fim de construir uma camada uniforme após as demãos necessárias.

Tempo de Secagem:

Entre as demãos: 6 a 8 horas

Completa: 24 horas

Rendimento:

68 m² por galão /demão

Pode variar de acordo com a preparação da superfície, método e técnicas de aplicação, diluição e absorção da madeira.

Conservação e limpeza:

Limpar com um pano levemente umedecido com água. Para limpeza dos utensílios de pintura utilizar Sayerraz DS 451.

Durabilidade

De até 3 anos para a integridade do filme, desde que aplicado com espessura igual ou superior a 50 micrômetros (equivalente a 3 demãos) e aplicado de acordo com as instruções e orientações da embalagem e boletim técnico. A garantia refere-se somente a reposição do produto após a avaliação técnica da Sayerlack e mediante a apresentação da nota fiscal original da compra, o número do lote de fabricação e o prazo de validade.

OBS. Em madeiras resinosas podem ocorrer manchas e dificuldade na secagem, bem como afetar a durabilidade do verniz. Madeiras com trincas e fissuras e regiões expostas a maresias também comprometem a durabilidade.

Composição básica:



FICHA TÉCNICA

Solicite em nossa central de relacionamento 0800 702 6666 a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 - TIPO 4.4.1.1 ABNT