



FICHA TÉCNICA

SB 2315 2245 – Mogno

SB 2315 2191 - Imbuia

Polirex - Verniz Restaurador – Premium

Exterior e Interior

Características:

Indicado para acabamento de portas, batentes, beirais, janelas, esquadrias e madeiras decorativas em geral em exterior e interior. Verniz Restaurador com triplo filtro solar, renova, restaura e tinga a madeira, com ação fungicida e com durabilidade de até 3 anos. Produto com ótima dureza em relação aos produtos da sua classe.

Cores: Imbuia e Mogno

OBS. As cores podem apresentar variações em função do tipo de madeira e número de demãos aplicadas.

Acabamento: Brilhante

Viscosidade: 46 a 6 s CF4 a 25°C

Densidade: varia de acordo com a cor

Sólidos: varia de acordo com a cor

Brilho: 95 ± 2 UB

Armazenagem:

Manter o produto com a embalagem fechada, sem danos por ação química, física ou outros agentes, em local coberto, à sombra, seco e ventilado.

Prazo de validade: Verificar o prazo de validade que consta na embalagem do produto.

Recomendações:

Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.

Preparação da madeira:

1ª Primeira Pintura: observar se é necessário aplicar massa em buracos ou fissuras na madeira. Utilize a massa (YL 1424-cores) com a cor próxima da madeira, aguarde tempo de secagem e promova o lixamento com lixas apropriadas, seguindo sempre os veios da madeira. Pode-se iniciar

FICHA TÉCNICA

com uma lixa grana 180 depois 240 podendo chegar a grana 280 para deixar a superfície mais lisa. Em seguida remova com ar ou com um pano seco resíduos e o pó do lixamento. Deixar limpa, seca e isenta de partículas soltas. Em madeiras que estejam impregnadas com produtos a base de óleo (ex. óleo de linhaça) remova-o com Thinner DN 4280, DN 4288 ou Super Removedor DD 494. Promova um lixamento adequado.

Repintura: Em pinturas em boas condições, lixar com lixa 240 ou 280, remover resíduos de pó e aplicar o verniz. Para pinturas que apresentam fissuras ou partículas soltas, recomendamos remover completamente o acabamento anterior com Super Removedor DD 494.

Preparação do Produto:

Produto pronto para uso. Se necessário diluir até 10% com Sayerraz DS 451.

Aplicação:

Pincel ou rolo: Aplicar 3 demãos (mínimo 75 micrometros). Indicamos a aplicação com pincel na primeira demão, pois garante a aderência do produto. Depois da 1ª demão aguardar o tempo de secagem e promover um leve lixamento com lixa 240 ou 280; aplicar as demãos seguintes, sem lixamento.

OBS. Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 10 e 40°. C e umidade relativa do ar entre 40 e 80%

Tempo de Secagem:

Entre demãos: 12 horas

Completa: 24 horas

Rendimento:

Mínimo 20 m² / 3,6L / Acabado

Mínimo 5 m² / 900mL / Acabado

Pode variar de acordo com a preparação da superfície, método e técnicas de aplicação, diluição, absorção da madeira e espessura do filme