

**SB 2333 00***Sintelack - Verniz Sintético**Interior***Características:**

Indicado para acabamento de móveis de madeira e madeiras decorativas em geral, com boa secagem e de fácil aplicação.

**Acabamento:** Brilhante**Viscosidade/Consistência:** 50 ± 3s CF4 a 25°C**Densidade:** 0,992 ± 0,02g/cm<sup>3</sup>**Sólidos:** 55,7 ± 2%**Brilho:** 95 ± 2 UB**Armazenagem:**

Manter o produto com a embalagem fechada, sem danos por ação química, física ou outros agentes, em local coberto, à sombra, seco e ventilado.

**Prazo de validade:** Verificar o prazo de validade que consta na embalagem do produto.**Recomendações:**

Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.

**Preparação da Superfície:**

**1ª Primeira Pintura:** observar se é necessário aplicar massa em buracos ou fissuras na madeira. Utilize a massa (YL 1424-cores) com a cor próxima da madeira, aguarde tempo de secagem e promova o lixamento com lixas apropriadas, seguindo sempre os veios da madeira. Pode-se iniciar com uma lixa grana 180 depois 240 podendo chegar a grana 280 para deixar a superfície mais lisa. em seguida remova com ar ou com um pano seco resíduos e o pó do lixamento. Deixar limpa, seca e isenta de partículas soltas. Em madeiras que estejam impregnadas com produtos a base de óleo (ex. óleo de linhaça) remova-o com Thinner DN 4280, DN 4288 ou Super Removedor DD 494. Promova um lixamento adequado. Aplique uma de nossas Seladoras Concentrada NL 596-00, Extra NL 597-00 ou Universal NL 592-00.

**Repintura:** Pinturas em boas condições, lixar com lixas 240 ou 280, remover resíduos de pó e aplicar o verniz. Pintura que apresentam fissuras ou partículas soltas recomenda a completa remoção com Super Removedor DD 494 e proceder conforme pintura nova.

### **Preparação do Produto:**

Pincel – pronto para uso -

Pistola - Diluir de 10 a 20% de Sayerraz DS 451.

### **Aplicação:**

Pincel e Pistola: aplicar 3 demãos (mínimo 75 micrometros). Lixar após a 1ª. demão utilizando lixa grana 280/320. As demãos seguintes sem lixamento.

OBS. Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 10 e 40º. C e umidade relativa do ar entre 40 e 80%

### **Tempo de Secagem:**

Entre as demãos: 8 horas

Completa: 24 horas

### **Rendimento:**

Pincel ou rolo - Mínimo de 25 m<sup>2</sup> / 3,6L / Acabado – Mínimo de 6,25 m<sup>2</sup> / 900mL / Acabado

Pistola – 50% menor

Pode variar de acordo com a preparação da superfície, método e técnicas de aplicação, diluição e absorção da madeira. Considerar nas aplicações à pistola maior perda do produto, devido dispersão do produto durante a aplicação.

### **Conservação e limpeza:**

Para garantir a durabilidade do produto, aguardar 2 semanas para a limpeza da superfície pintada. Limpar com um pano levemente umedecido com água. Para limpeza dos utensílios de pintura utilizar Sayerraz DS 451.

### **Composição básica:**



## FICHA TÉCNICA

Solicite em nossa central de relacionamento 0800 702 6666 a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT - NBR 11702 - TIPO 4.3.1.1 E NBR 16211